- **SEMP: Superficie Especial para el Manejo de Presión (GNEAUPP)**
- **Producto Sanitario Clase I no estéril** (Reglamento UE 2017/745), fabricado para contribuir a la prevención de úlceras por presión.

DESCRIPCIÓN:

Colchón fabricado en espuma de poliuretano flexible de alta calidad, con una densidad de **28 Kg/m³ y una dureza de 3,30 Kpa**, de color rosado y corte sencillo. Espuma fabricada en sistema de **célula abierta** que permite una mayor flexibilidad y transpiración del material, ayudando a evitar la acumulación de humedad.

El colchón en bloque tiene unos pequeños cortes transversales en su base que facilitan aún más la flexión del colchón para adaptarse a camas articuladas con planos.

Apto para uso geriátrico y/o hospitalario.





Con diseño de **canales** en su base para faciliar aún más la la articulación el colchón en camas de varios planos

PROPIEDADES:

Espuma de viscoelástica de alta calidad.
Sistema de fabricación de poro abierto, espuma **transpirable** y **flexible, no inyectada.**

ESPUMA P.U. DE LA BASE	Método de ensayo	Unidades	Valor nominal	Especificación
Densidad[1]	UNE EN ISO 845	kg/m³	**28**	25,8 - 30,2
Dureza[2] (CLD 40%)	UNE EN ISO 3386-1	kPa	**3,75**	3,2 – 4,3
Porosidad	UNE EN ISO 4638	L/min	**14**	> 10
Resiliencia	UNE EN ISO 8307	%	**50**	> 45
Res. Penetración 40%	UNE EN ISO 2439	N	**175**	149 – 201
FACTOR SAG		-	**2,6**	> 2,3
Resistencia a la tracción	UNE EN ISO 1798	kPa	**140**	> 130
Alargamiento a la rotura		%	**270**	> 220
Deformación perman. 75%	UNE EN ISO 1856/B	%	**< 5**	< 8

* Según la norma UNE 53967, la **densidad** puede oscilar un 8%.
* Según la norma UNE 53967, la **dureza** por compresión puede oscilar un 15%.

FUNDA ELÁSTICA EXTERIOR

Funda de colchón fabricada en tejido de poliuretano elástico de color verde claro, de tacto muy agradable que se adapta perfectmaente a la espuma interior sin limitar sus propiedades.

- ✓ **Tejido impermeable**
- ✓ **Lavable**
- ✓ **Transpirable al vapor de agua**
- ✓ **Translúcida a Rayos X**
- ✓ **Desinfectable (varios productos testados)**
- ✓ **Resiste ciclos de Autoclave para esterilización**
- ✓ **Tratamientos antibacteriano, anti-ácaros y de Biocompatiblidad (no cito-tóxico)**
- ✓ **Tratamientos de retardancia al fuego**



En uno de los lados cortos, tiene una cremallera confeccionada bajo una pequeña doble pestaña para disminuir el paso de líquitos al interior del colchón a través de ella.
Cremallera que permite su muda en aquellos casos en que sea necesario lavarla, ya que la funda **admite limpieza y desinfección en superficie**.
Su gran elasticidad y suavidad permiten que las propiedades de reparto de presiones del colchón viscoelástico no queden limitadas por la funda, proporcionando un nivel de comodidad para el usuario muy elevado.



Cremallera doble pestaña en uno de los lados cortos



LIMPIEZA DE LA FUNDA:
Lavar con agua y jabón neutros. En máquina máximo 95ºC.
No usar lejía ni derivados clorados o abrasivos, dañan el tejido y afectan a la vida útil del tejido.
No planchar
Limpieza en seco con restricciones de temperatura, no se recomienda por acortar la vida del tejido.
Secado en tambor en programa mínima Tª y mínima rotación, no se recomienda por acortar la vida del tejido.
Autoclavado: 50 ciclos de 120ºC/20'. **ISO/ FDIS**



LIMPIEZA DE ESPUMA:
No se puede lavar.

MEDIDAS	REFERENCIA
190 x 90 x 15 cm.	CQF897T

__NOTA__: Las especificaciones aquí descritas serán aplicables solamente al producto en cuestión. Podrían darse pequeñas variaciones entre lotes, estando éstas dentro de los límites admitidos.
__GARANTÍA__: CQF garantiza este producto durante cinco años ante cualquier fallo de fabricación. No será válida si su uso o mantenimiento no se hacen siguiendo las indicaciones de las instruccione, o si el propietario permite que personas no autorizadas hagan un uso incorrecto del mismo.