- **SEMP: Superficie Especial para el Manejo de Presión (GNEAUPP)**
- **Producto Sanitario Clase I no estéril** (Reglamento UE 2017/745), fabricado para contribuir a la prevención de úlceras por presión.

DESCRIPCIÓN:

Colchón compuesto por espumas de poliuretano flexibles: una **base** de espuma de poliuretano de alta calidad yuna densidad de 28 Kg/m^3 con un grosor de 14 cm, que actúa como soporte del colchón y una **capa superior** de 6 cm de espuma viscoelástica **Sanitifoam®** con una densidad de 50 Kg/m^3 y baja dureza, con textura viscosa y termosensible que permite una perfecta adaptación a la forma del cuerpo.

La combinación de ambos tipos de espumas consigue un buen soporte gracias a la base de espuma de poliuretano y al mismo tiempo permiten un reparto equilibrado de las presiones ejercidas por el peso del cuerpo en sus puntos de apoyo al aumentar la superficie de contacto y adaptarse perfectamente a la forma de cada usuario, haciendo del colchón un artículo idóneo para la prevención de úlceras por presión al mismo tiempo que su funda destinada a un uso doméstico lo hace ideal para un uso habitual de cualquier persona, ofreciendo un confort único para el descanso.



PROPIEDADES:

Espuma de viscoelástica de alta calidad.
Sistema de fabricación de poro abierto, espuma **transpirable** y **flexible, no inyectada.**

Evitamos factores de riesgo de ulceración como la humedad, un mal posicionamiento de la columna y sobretodo evitamos puntos de presión alta sobre la piel que pudieran ocasionar oclusión capilar, al mismo tiempo que ofrecemos un gran confort al usuario para un descanso óptimo.

ESPUMA VISCOELÁSTICA	Método de ensayo	Unidades	Valor nominal	Especificación
Densidad[1]	UNE EN ISO 845	kg/m^3	**50**	46 - 54
Dureza[2] (CLD 40%)	UNE EN ISO 3386-1	kPa	**1,6**	1,3 - 1,9
Porosidad	UNE EN ISO 4638	L/min	**5,0**	> 2
Res. Penetración 40%	UNE EN ISO 2439/Met. B	N	**60**	50 – 70
FACTOR SAG		-	**> 3**	> 2,7
Deformación perman. 75%	UNE EN ISO 1856/B	%	**< 4**	< 6
ESPUMA P.U. DE LA BASE	**Método de ensayo**	**Unidades**	**Valor nominal**	**Especificación**
Densidad[1]	UNE EN ISO 845	kg/m^3	**28**	25,8 - 30,2
Dureza[2] (CLD 40%)	UNE EN ISO 3386-1	kPa	**3,75**	3,2 – 4,3
Porosidad	UNE EN ISO 4638	L/min	**14**	> 10
Resiliencia	UNE EN ISO 8307	%	**50**	> 45
Res. Penetración 40%	UNE EN ISO 2439	N	**175**	149 – 201
FACTOR SAG		-	**2,6**	> 2,3
Resistencia a la tracción	UNE EN ISO 1798	kPa	**140**	> 130
Alargamiento a la rotura		%	**270**	> 220
Deformación perman. 75%	UNE EN ISO 1856/B	%	**< 5**	< 8

* Según la norma UNE 53967, la **densidad** puede oscilar un 8%.
* Según la norma UNE 53967, la **dureza** por compresión puede oscilar un 15%.

FUNDA INTERIOR:

Composición: 100% Poliéster . Doble punto.
De color blanco. Peso: 90 gr/m2 .
Remallado 5 hilos .Cierre por cremallera y refuerzo inferior

Forma de lavado:
Lavar en medio acuoso 30º
No admite lejía.
No Secar en tambor
No lavar en seco.
No precisa plancha.

FUNDA EXTERIOR:

Funda 100% poliéster, 450 gr/m2.
Confección: remallado con pespunte de seguridad.
Cremallera M-5 en la parte inferior.

FORMA DE LAVADO:

- Lavar en medio acuoso hasta 30º
- No admite lejía.
- Secar en tambor máximo 70º C.
- No lavar en seco



MEDIDAS	CÓDIGO CQF
190 x 90 x 20	CQF28203R
190 x 105 x 20	CQF28205R
190 x 135 x 20	CQF28207R
190 x 150 x 20	CQF28209R
200 x 90 x 20	CQF28210R
200 x 105 x 20	CQF28211R
200 x 135 x 20	CQF28212R
200 x 150 x 20	CQF28213R
Otras medidas	Consultar disponibilidad

***NOTA**: Las especificaciones aquí descritas serán aplicables solamente al producto en cuestión. Podrían darse pequeñas variaciones entre lotes, estando éstas dentro de los límites admitidos. Podrían aparecer pequeñas variaciones de color entre diferentes lotes. Estas descripciones y/o especificaciones serán válidas hasta 3 años después de la fecha de emisión.*
***GARANTÍA**: CQF garantiza este producto durante 5 años ante cualquier fallo de fabricación pero no será válida si su uso y mantenimiento no se hacen siguiendo las indicaciones de las instrucciones o si el propietario permite que personas no autorizadas hagan un uso incorrecto del mismo.*